

DS 48 2200 TOP SK

Schermo barriera al vapore bituminoso

Voce di capitolato

02064021

Revisione 02 del 07.08.2017

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, dello schermo barriera al vapore DS 48 2200 TOP SK, composto da un compound bituminoso rivestito sulla superficie superiore con un tessuto-non-tessuto in PP e sulla superficie inferiore da un tessuto-non-tessuto in PES.

DS 48 2200 TOP SK viene fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verrà coperta tramite il sormonto dello strato successivo. I sormonti devono essere sigillati con il nastro adesivo USB TAPE 1 PE (oppure mediante doppia banda adesiva integrata nella versione TOP SK) per garantire la tenuta all'acqua e all'aria. Tutte le interruzioni di DS 48 2200 TOP SK vanno sigillate con i prodotti della linea USB (vedi manuale tecnico Riwega), secondo le specifiche indicazioni fornite da Riwega.

Prima della posa della membrana DS 48 2200 TOP SK assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi. La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovrà rispettare i dettami delle norme in vigore.

Materiale	Poliestere bit.PP
Collante TOP SK	Bitume
Massa areica	2200 g/m ²
Resistenza a trazione longitudinale	500 N/50mm (±20%)
Resistenza a trazione trasversale	400 N/50mm (±20%)
Valore S _d	150 m
Classe d'impermeabilità	W1
Reazione al fuoco	Classe E

Produttore: Riwega Srl, via isola di sopra 28, 39044 Egna (BZ)

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet www.riwega.com